

Kraftband für TURN-UP-SYSTEME

Anordnung der Garne

Grundsätzlich ist immer eine Schnur links und eine Schnur rechts gedreht.

Verklebung der Garne

Eine dichte Anordnung der Garne, verbunden mit einer einwandfreien Verklebung ist als Voraussetzung für eine gute Funktion im Gerät gewährleistet

Band und Klebstoff

Sowohl Kraftband, als auch der verwendete Kleber sind redispergierbar; Das gilt gleichermaßen für Papierträger und Garn.

Technische Daten KI-100 Normalqualität

Rollenlänge:	620 m
Bandbreite:	19 mm +/- 0,5 mm
Banddichte:	1,1 mm
Reissfestigkeit:	1.100 – 1.200 N – Farbe weiß 1.320 – 1.400 N – Farbe braun
Rollendurchmesser:	37 cm
Kerndurchmesser:	16 cm
Rollenhöhe:	15 cm

Technische Daten KI-101 Heavy Duty-Qualität

Rollenlänge:	500 m
Bandbreite:	19 mm +/- 0,5 mm
Banddichte:	1,3 mm
Reissfestigkeit:	1.450 – 1.600 N – Farbe weiß 1.550 – 1.700 N – Farbe braun
Rollendurchmesser:	37 cm
Kerndurchmesser:	16 cm
Rollenhöhe:	15 cm

